"We know what you want"

FINTECH®
REFINISH

FICHA TÉCNICA
MASILLA ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

Nuestra masilla de aluminio de calidad excepcional se destaca por su ausencia de rechupados, una característica que la diferencia notablemente de las masillas tradicionales.

Su notable elasticidad la convierte en la elección ideal para reparar extensas super cies, como las de camiones, autocares, trenes, entre otros.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Volumen disponible:	1,8Kg
Código del producto:	MSL-F-AL
Color:	Gris
Vida útil del producto a 20º:	De 4 a 6 min a 20ºC
Secado a 20º:	De 20 a 30 min a 20ºC de temperatura. Este tiempo puede reducirse al calentar durante 10 minutos a temperatura no superiores a 60ºC.
Lijado:	De desbaste P80-P120 / De acabado P120-P240
Revestible con:	Masilla de poliéster de acabado, masilla de poliéster pulverizada y capas de imprimación acrílicas.
Limpieza del equipo:	Disolvente para productos de nitrocelulosa

"We know what you want"

FINTECH®
REFINISH

FICHA TÉCNICA
MASILLA ALUMINIO

MÉTODO DE APLICACIÓN

Es esencial asegurarse de mezclar minuciosamente los componentes hasta lograr una coloración uniforme. Se recomienda prestar atención a las cantidades necesarias de endurecedor, siendo aconsejable el uso de un dosi cador de masilla para obtener proporciones adecuadas de los componentes. La aplicación debe llevarse a cabo con una espátula, extendiendo una capa cuyo grosor no supere los 5 mm. Es importante tener en cuenta que la temperatura mínima para la aplicación es de +10°C.

Limpiar y rectificar la superficie | Desengrasar | Proporciones de peso 100+2-3 Potlife 4-6 min/20ºC | Enmasillar | 20-30 min/20ºC | 1.P80-P120 2.P120-P240

ALMACENAJE

El componente A tiene una vida útil de 1 año, mientras que el componente B tiene una vida útil de 18 meses cuando se almacenan a una temperatura de 20ºC en un envase cerrado, en un lugar fresco y seco, y alejado de cualquier fuente de calor. Las normas de seguridad e higiene laboral relacionadas con este producto están detalladas en la Ficha de Seguridad correspondiente.